

31 FIBRA DE VIDRIO (div. VIVIENDA) BORRA INYECCIÓN



Descripción:

Nódulos de lana de vidrio a granel.

Aplicaciones:

Aislamiento térmico y acústico en paramentos de doble hoja, rellenando la cámara de aire.

Aislamiento de buhardillas no habitables.

Aislamiento de falsos techos no registrables ni ventilados.

En inyección, la cámara de aire deberá ser al menos de 4 cm.

Densidad de aplicación:

Paramentos horizontales de 20 a 30 Kg/m³.

Paramentos verticales de obra de albañilería de 30 a 40 Kg/m³.

Conductividad térmica λ :

Temperatura media: 10°C	
Densidad media (Kg/m ³)	Conductividad térmica (m ² · K)/W
20	≥ 0,41
30	≥ 0,038
40	≥ 0,037



Inyección en cámara y plenum
Código: AI 31 121

Sellos y certificados:

